



UZIN Klebstoffempfehlungen für Objectflor-Bodenbeläge

BELAGSTYP	BELAGSNAME	UZIN KLEBSTOFFE TKB-ZAHNUNG	UZIN switchTec
PVC- Objektbodenbelag, homogen	Polyflor Ultra XL PU Pearlazzo PUR Prestige PUR Trend PUR Primus 2000 PUR Mystique PUR	UZIN KE 2000 S A 1 - A 2 UZIN KE 66 I A 2	Sigan 1 / 2 Sigan Elements/ Sigan Elements Plus (für Belagsfliesen) Remur
PVC-Objektbodenbelag, heterogen	Polyflor Mineral FX PUR Ligno FX PUR Forest FX PUR	UZIN KE 2000 S A 1 - A 2 UZIN KE 66 I A 2	Sigan 1 / 2 Remur
PVC-Objektbodenbelag, heterogen, Akustik	Polyflor Acoustik Gallery FX Polyflor Acoustik Forest FX	UZIN KE 2000 S A 1 - A 2 UZIN KE 66 I A 2	Sigan 1 / 2 Remur
PVC-Sicherheitsbeläge	Polyflor Polysafe Mosaic PUR	UZIN KE 2000 S A 1 - A 2 UZIN KE 66 I A 2	Sigan 1 / 2 Remur
	Polyflor Polysafe Hydro	UZIN KR 430 A 1 – A 2	Remur
PVC-Objektbodenbelag homogen ableitfähig / leitfähig	Polyflor Primus 2000 SD <109 Ohm	UZIN KE 66 L 23/80	Remur
	Polyflor Conductiv EC <106 Ohm	UZIN KE 66 L 23/80	Remur

UZIN bietet relevante Systemlösungen in höchster Qualität für das Kleben und Haften von Böden und Parkett.

Weiterführende Informationen rund um unsere Produkte, unter anderem zum Emissionsverhalten, Prüfsiegel und Zertifizierungen, Produkteigenschaften, Verarbeitungshinweise, sowie Anwendungsbeispiele und Angaben zum Arbeits- und Umweltschutz und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt bzw. dem Sicherheitsdatenblatt und den Prüfzeugnissen auf www.uzin.de/produkte.

UZIN ist eine Marke der Uzin Utz Gruppe. Uzin Utz Aktiengesellschaft | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Postfach 40 80 | D-89030 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110 | E-Mail info@uzin-utz.com



UZIN Klebstoffempfehlungen für Objectflor-Bodenbeläge

BELAGSTYP	BELAGSNAME	UZIN KLEBSTOFFE TKB-ZAHNUNG	UZIN switchTec
PVC-Designbeläge Objectflor	Expona Domestic Expona Commercial Expona Design	UZIN KE 66 A 2 UZIN KE 2000 S A 2 UZIN U 3000 Rolle	Sigan 1 / 2 Sigan Elements/ Sigan Elements Plus
PVC-Designbeläge Karndean International GmbH	Lightline Conceptline Projectline Purewood	UZIN KE 66 A 2 UZIN KE 2000 S A 2 UZIN U 3000 Rolle	Sigan 1 / 2 Sigan Elements/ Sigan Elements Plus
Gummibeläge Artigo (Bahnenware und 610x610 mm Fliesen)	Kayar 3,0 mm Grain 3,0 mm Multifloor ND/uni 3,0 mm Screed, Lava, Natura 3,0 mm Granito 2,0 mm Granito Elastic 4,0 mm	UZIN KE 66 A 2 UZIN KE 2000 S (nur für Bahnenware) A 2	Sigan 1 / 2 Goman
Gummibeläge Artigo 1000x1000 mm Fliesen	Artigo Zero 4 3,0 mm BS Classic 2,7 mm	UZIN KE 66 A 2	Sigan 1 / 2 Goman
	BS Strong 4,0 mm Zeus 3,5 mm	UZIN KR 430 A 2 – B 1	Sigan 1 / 2 Goman

UZIN bietet relevante Systemlösungen in höchster Qualität für das Kleben und Haften von Böden und Parkett.

Weiterführende Informationen rund um unsere Produkte, unter anderem zum Emissionsverhalten, Prüfsiegel und Zertifizierungen, Produkteigenschaften, Verarbeitungshinweise, sowie Anwendungsbeispiele und Angaben zum Arbeits- und Umweltschutz und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt bzw. dem Sicherheitsdatenblatt und den Prüfzeugnissen auf www.uzin.de/produkte.

UZIN ist eine Marke der Uzin Utz Gruppe. Uzin Utz Aktiengesellschaft | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Postfach 40 80 | D-89030 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110 | E-Mail info@uzin-utz.com



UZIN Klebstoffempfehlungen für Objectflor-Bodenbeläge

BELAGSTYP	BELAGSNAME	UZIN KLEBSTOFFE TKB-ZAHNUNG	UZIN switchTec
Gummibeläge Artigo leitfähig	Zeus Ant 48 3,5 mm (Fliesen) Granito Ant 48 2,0 mm (Bahnenware + Fliesen)	UZIN KE 66 L 23/80 UZIN KE 2000 SL (nur Bahnenware)	Goman
Gummisportbeläge Artigo Bahnenware	Energy 3,5 mm und 4,5 mm	UZIN KE 66 A 2 UZIN KE 2000 S A 2	-

Empfehlungen zur Untergrundvorbereitung siehe nachfolgende Tabelle



UZIN Empfehlungen zur Untergrundvorbereitung für neue Untergründe

UZIN Klebstoffempfehlungen siehe vorherige Tabelle

Spachtelmasse	UZIN NC 170 / UZIN NC 110				UZIN NC 175 / UZIN NC 115	UZIN NC 170 / UZIN NC 110
	Schichtdicke mind. 2mm, bei nicht saugfähigen Untergründen Schichtdicke mind. 3mm, max. Schichtdicke auf Gussasphalten 5mm. Auf UZIN PE 460 + UZIN PE 280: 10mm	Max. Schichtdicke: 5mm				
Grundierung	UZIN PE 360	UZIN PE 280	UZIN PE 460 / UZIN PE 280		UZIN PE 414 Turbo / UZIN PE 280	
Bearbeitung des Untergrundes	BEB- und TKB-Merkblätter zur Beurteilung und Vorbereitung von Untergründen beachten				TKB-Merkblatt zur Beurteilung und Vorbereitung von Spanplatten beachten	Herstellerangaben beachten
	Anschleifen, absaugen			Kugelstrahlen, absaugen	Überstände abschleifen, Fläche gut säubern und absaugen, Stoßfugen und Schraublöcher mit UZIN NC 880 schließen	
Untergrund	Calciumsulfat (CA) / Calciumsulfatfließestrich (CAF)	Zementestrich (ZE)	Gussasphalt estrich (AS) abgesandet	Vakuumbeton, Beton oder Zementverbundestrich	Neue Span- bzw.OSB-Platten mit Nut / Feder (P4 – P7 bzw. OSB/2-4)	Neue Trockenestrichelemente (z.B. Gipsfaserplatte u.ä.)
					Dauertrocken, Elementdicke ≥ 20 mm, bei Holzplatten ≥ 25 mm, sach- und fachgerecht nach Herstellervorgabe installiert	
Max. Restfeuchtigkeit	< 0,5 CM-% (unbeheizt)	< 2,0 CM-% (unbeheizt)	entfällt	< 6 Gew.-%	Entfällt bzw. bei Holzuntergründen – sofern vorhanden – Herstellervorgaben beachten	
	< 0,3 CM-% (beheizt)	< 1,8 CM-% (beheizt)				
Die Einwanderung von Feuchtigkeit in den zu belegenden Untergrund muss ausgeschlossen sein.						

UZIN bietet relevante Systemlösungen in höchster Qualität für das Kleben und Haften von Böden und Parkett.

Weiterführende Informationen rund um unsere Produkte, unter anderem zum Emissionsverhalten, Prüfsiegel und Zertifizierungen, Produkteigenschaften, Verarbeitungshinweise, sowie Anwendungsbeispiele und Angaben zum Arbeits- und Umweltschutz und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt bzw. dem Sicherheitsdatenblatt und den Prüfzeugnissen auf www.uzin.de/produkte.

UZIN ist eine Marke der Uzin Utz Gruppe. Uzin Utz Aktiengesellschaft | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Postfach 40 80 | D-89030 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110 | E-Mail info@uzin-utz.com