



UZIN Klebstoffempfehlungen für Gerflor-Bodenbeläge

BELAGSTYP	BELAGSNAME	UZIN KLEBSTOFFE TKB-ZAHNUNG	UZIN switchTec
PVC-Bodenbelag, homogene Objektbeläge	Mipolam Troplan Mipolam Cosmo Mipolam Elegance Mipolam Accord Mipolam Esprit Mipolam Affinity Mipolam Classic	UZIN KE 2000 S A 2 UZIN KE 66 A 2	Sigan 1 / 2 Remur
	Mipolam Symbioz	UZIN KE 2000 S A 2	Sigan 1 / 2
PVC-Bodenbelag, homogene ableit-/leitfähige Objektbeläge	Mipolam Robust EL 7 Mipolam Accord EL 7 Mipolam Technic EL 5 Mipolam Affinity EL 7 Mipolam Symbioz EL 7	UZIN KE 66 L 23/80	Remur
PVC-Bodenbelag, homogener leitfähiger Objektbelag	Elegance EL 5 (mit leitfähigem Rückenprimer) ¹	UZIN KE 2000 S A 2 UZIN KE 66 A 2	Sigan 1 / 2 Remur
PVC-Bodenbelag, heterogener Kompakt-Objektbelag	Taralay Impression Compact Taralay Premium Compact Taralay Element Compact Taralay Initial Compact	UZIN KE 2000 S A 2	Sigan 1 / 2 Remur

¹ Die Verklebung von Bahnenmaterial mit leitfähigem Rückenprimer kann auf der Fläche auch mit einem nicht leitfähigen Klebstoff erfolgen. Nur im Bereich der Kupferbänder ist dann der Einsatz von leitfähigen Klebstoffen zwingend erforderlich. Bitte unbedingt Verlegeanleitung beachten!

UZIN bietet relevante Systemlösungen in höchster Qualität für das Kleben und Haften von Böden und Parkett.

Weiterführende Informationen rund um unsere Produkte, unter anderem zum Emissionsverhalten, Prüfsiegel und Zertifizierungen, Produkteigenschaften, Verarbeitungshinweise, sowie Anwendungsbeispiele und Angaben zum Arbeits- und Umweltschutz und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt bzw. dem Sicherheitsdatenblatt und den Prüfzeugnissen auf www.uzin.de/produkte.

UZIN ist eine Marke der Uzin Utz Gruppe. Uzin Utz Aktiengesellschaft | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Postfach 40 80 | D-89030 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110 | E-Mail info@uzin-utz.com



UZIN Klebstoffempfehlungen für Gerflor-Bodenbeläge

BELAGSTYP	BELAGSNAME	UZIN KLEBSTOFFE TKB-ZAHNUNG	UZIN switchTec
PVC-Bodenbelag, heterogener Komfort-Objektbelag	Taralay Initial Comfort Taralay Uni Comfort Taralay Impression Comfort Taralay Premium Comfort Taralay Element Comfort Tarasafe Ultra Comfort	UZIN KE 2000 S A 2	Sigan 1 / 2 Remur
Treppenbeläge	Tarastep	UZIN WK 222 Rolle UZIN KE 2000 S (im Kontaktklebeverfahren)	Steptec
PVC-Sicherheitsbeläge	Tarasafe (Geo, Ultra, Standard PUR)	UZIN KE 66 A 2 UZIN KE 2000 S A 2	Sigan 1 / 2 Remur
PVC-Designbeläge	Creation 30 Creation 55 Creation 70 Creation Mineral Slate	UZIN KE 66 A 2 UZIN KE 2000 S A 2 UZIN KR 430 A 2	Sigan Elements/ Sigan Elements Plus
Industrielle Objektbeläge	GTI MAX Connect GTI MAX Cleantec	UZIN KR 430 A 2	-
	Attraction	Fixierung: Multilift Rolle UZIN KR 430 A 2	Sigan 1 / 2

UZIN bietet relevante Systemlösungen in höchster Qualität für das Kleben und Haften von Böden und Parkett. Weiterführende Informationen rund um unsere Produkte, unter anderem zum Emissionsverhalten, Prüfsiegel und Zertifizierungen, Produkteigenschaften, Verarbeitungshinweise, sowie Anwendungsbeispiele und Angaben zum Arbeits- und Umweltschutz und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt bzw. dem Sicherheitsdatenblatt und den Prüfzeugnissen auf www.uzin.de/produkte. UZIN ist eine Marke der Uzin Utz Gruppe. Uzin Utz Aktiengesellschaft | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Postfach 40 80 | D-89030 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110 | E-Mail info@uzin-utz.com



UZIN Klebstoffempfehlungen für Gerflor-Bodenbeläge

BELAGSTYP	BELAGSNAME	UZIN KLEBSTOFFE TKB-ZAHNUNG	UZIN switchTec
PVC-Bodenbelag – Lose liegende Objektbeläge	Saga ²	Fixierung: Multilift Rolle UZIN KR 430 A 2	Sigan 1 / 2
PVC-Sportböden	Taraflex Sport M Comfort Taraflex Sport M Performance Taraflex Sport M Evolution Taraflex Multi-Use 6.2 Taraflex Multi-Use 5.0 Taraflex Surface	UZIN KE 2000 S A 2 UZIN KR 430 A 2	-
	Taraflex Surface Mask Taraflex Surface Conceal	UZIN KE 2000 S A 2 UZIN KE 66 A 2	-



UZIN Klebstoffempfehlungen für Gerflor-Bodenbeläge

BELAGSTYP	BELAGSNAME	UZIN KLEBSTOFFE TKB-ZAHNUNG	UZIN switchTec
DLW Linoleum	Marmorette PUR / LPX Marmorette Acoustic LPX Uni Walton Colorette PUR / LPX Granette PUR Linorette PUR Linodur LPX Lino Art LPX	UZIN LE 44 B 1 UZIN UZ 88 B 1	-
	Marmorette Acoustic Plus LPX Colorette Acoustic Plus LPX	UZIN KE 2000 S A 2	-
	Marmorette LCH LPX Linodur LCH LPX	UZIN UZ 57 L 23/TL	-
DLW Linoleum in Planken mit PET-Geweberücken	Naturecore	UZIN LE 44 B 1 UZIN KE 2000 S B 1	-

Empfehlungen zur Untergrundvorbereitung siehe nachfolgende Tabelle

UZIN bietet relevante Systemlösungen in höchster Qualität für das Kleben und Haften von Böden und Parkett.

Weiterführende Informationen rund um unsere Produkte, unter anderem zum Emissionsverhalten, Prüfsiegel und Zertifizierungen, Produkteigenschaften, Verarbeitungshinweise, sowie Anwendungsbeispiele und Angaben zum Arbeits- und Umweltschutz und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt bzw. dem Sicherheitsdatenblatt und den Prüfzeugnissen auf www.uzin.de/produkte.

UZIN ist eine Marke der Uzin Utz Gruppe. Uzin Utz Aktiengesellschaft | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Postfach 40 80 | D-89030 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110 | E-Mail info@uzin-utz.com



UZIN Empfehlungen zur Untergrundvorbereitung für neue Untergründe

UZIN Klebstoffempfehlungen siehe vorherige Tabelle

Spachtelmasse	UZIN NC 170 / UZIN NC 110				UZIN NC 175 / UZIN NC 115	UZIN NC 170 / UZIN NC 110
	Schichtdicke mind. 2mm, bei nicht saugfähigen Untergründen Schichtdicke mind. 3mm, max. Schichtdicke auf Gussasphalten 5mm. Auf UZIN PE 460 + UZIN PE 280: 10mm	Max. Schichtdicke: 5mm				
Grundierung	UZIN PE 360	UZIN PE 280	UZIN PE 460 / UZIN PE 280		UZIN PE 414 Turbo / UZIN PE 280	
Bearbeitung des Untergrundes	BEB- und TKB-Merkblätter zur Beurteilung und Vorbereitung von Untergründen beachten				TKB-Merkblatt zur Beurteilung und Vorbereitung von Spanplatten beachten	Herstellerangaben beachten
	Anschleifen, absaugen			Kugelstrahlen, absaugen	Überstände abschleifen, Fläche gut säubern und absaugen, Stoßfugen und Schraublöcher mit UZIN NC 880 schließen	
Untergrund	Calciumsulfat (CA) / Calciumsulfatfließestrich (CAF)	Zementestrich (ZE)	Gussasphalt estrich (AS) abgesandet	Vakuumbeton, Beton oder Zementverbundestrich	Neue Span- bzw.OSB-Platten mit Nut / Feder (P4 – P7 bzw. OSB/2-4)	Neue Trockenestrichelemente (z.B. Gipsfaserplatte u.ä.)
					Dauertrocken, Elementdicke ≥ 20 mm, bei Holzplatten ≥ 25 mm, sach- und fachgerecht nach Herstellervorgabe installiert	
Max. Restfeuchtigkeit	< 0,5 CM-% (unbeheizt)	< 2,0 CM-% (unbeheizt)	entfällt	< 6 Gew.-%	Entfällt bzw. bei Holzuntergründen – sofern vorhanden – Herstellervorgaben beachten	
	< 0,3 CM-% (beheizt)	< 1,8 CM-% (beheizt)				
Die Einwanderung von Feuchtigkeit in den zu belegenden Untergrund muss ausgeschlossen sein.						

UZIN bietet relevante Systemlösungen in höchster Qualität für das Kleben und Haften von Böden und Parkett.

Weiterführende Informationen rund um unsere Produkte, unter anderem zum Emissionsverhalten, Prüfsiegel und Zertifizierungen, Produkteigenschaften, Verarbeitungshinweise, sowie Anwendungsbeispiele und Angaben zum Arbeits- und Umweltschutz und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt bzw. dem Sicherheitsdatenblatt und den Prüfzeugnissen auf www.uzin.de/produkte.

UZIN ist eine Marke der Uzin Utz Gruppe. Uzin Utz Aktiengesellschaft | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Postfach 40 80 | D-89030 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110 | E-Mail info@uzin-utz.com