



UZIN Klebstoffempfehlungen für IVC Group-Bodenbeläge

BELAGSTYP / Kollektion	UZIN KLEBSTOFFE TKB-ZAHNUNG	UZIN switchTec
CV-Bodenbeläge Kollektion itec	UZIN KE 66 A 2 UZIN KE 2000 S A 2	Sigan 1 / 2 Remur
MODULEO Design Floors (ausgenommen MOODS-Module)	UZIN KE 66 A 1 - A 2 UZIN KE 2000 S A 1 - A 2 UZIN U 3000 Rolle	Sigan 1 / 2 Sigan Elements, Sigan Element Plus
MOODS-Module	UZIN KE 66 A 1 - A 2 UZIN U 3000 Rolle	Sigan 1 / 2
IVC Design Floors CV-Beläge mit Vliesrücken	UZIN UZ 57 A 2 UZIN UZ 90 A 2 UZIN UZ 88 A 1 – A 2 Fixierung: UZIN U 2100 Rolle	Sigan 1 / 2
Teppichfliesen mit Eco-Flex Statera Rückenausstattung	UZIN U 1000 I Rolle UZIN KE 2000 S I A 2	Sigan 1 Sigaway
Teppichfliesen mit NXT-Rückenausstattung	UZIN U 2100 I Rolle	Sigan 1/2 Sigaway

UZIN bietet relevante Systemlösungen in höchster Qualität für das Kleben und Haften von Böden und Parkett.

Weiterführende Informationen rund um unsere Produkte, unter anderem zum Emissionsverhalten, Prüfsiegel und Zertifizierungen, Produkteigenschaften, Verarbeitungshinweise, sowie Anwendungsbeispiele und Angaben zum Arbeits- und Umweltschutz und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt bzw. dem Sicherheitsdatenblatt und den Prüfzeugnissen auf www.uzin.de/produkte.

UZIN ist eine Marke der Uzin Utz Gruppe. Uzin Utz Aktiengesellschaft | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Postfach 40 80 | D-89030 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110 | E-Mail info@uzin-utz.com



UZIN Empfehlungen zur Untergrundvorbereitung für neue Untergründe

UZIN Klebstoffempfehlungen siehe vorherige Tabelle

Spachtelmasse	UZIN NC 170 / UZIN NC 110				UZIN NC 175 / UZIN NC 115	UZIN NC 170 / UZIN NC 110
	Schichtdicke mind. 2mm, bei nicht saugfähigen Untergründen Schichtdicke mind. 3mm, max. Schichtdicke auf Gussasphalten 5mm. Auf UZIN PE 460 + UZIN PE 280: 10mm					Max. Schichtdicke: 5mm
Grundierung	UZIN PE 360		UZIN PE 280	UZIN PE 460 / UZIN PE 280	UZIN PE 414 BiTurbo / UZIN PE 280	
Bearbeitung des Untergrundes	BEB- und TKB-Merkblätter zur Beurteilung und Vorbereitung von Untergründen beachten				TKB-Merkblatt zur Beurteilung und Vorbereitung von Spanplatten beachten	Herstellangaben beachten
	Anschleifen, absaugen			Kugelstrahlen, absaugen	Überstände abschleifen, Fläche gut säubern und absaugen, Stoßfugen und Schraublöcher mit UZIN NC 880 schließen	
Untergrund	Calciumsulfat (CA) / Calciumsulfatfließestrich (CAF)	Zementestrich (ZE)	Gussasphalt estrich (AS) abgesandet	Vakuumbeton, Beton oder Zementverbundestrich	Neue Span- bzw.OSB-Platten mit Nut / Feder (P4 – P7 bzw. OSB/2-4)	Neue Trockenestrichelemente (z.B. Gipsfaserplatte u.ä.)
					Dauertrocken, Elementdicke ≥ 20 mm, bei Holzplatten ≥ 25 mm, sach- und fachgerecht nach Herstellervorgabe installiert	
Max. Restfeuchtigkeit	< 0,5 CM-% (unbeheizt)	< 2,0 CM-% (unbeheizt)	entfällt	< 6 Gew.-%	Entfällt bzw. bei Holzuntergründen – sofern vorhanden – Herstellervorgaben beachten	
	< 0,3 CM-% (beheizt)	< 1,8 CM-% (beheizt)				
Die Einwanderung von Feuchtigkeit in den zu belegenden Untergrund muss ausgeschlossen sein.						

UZIN bietet relevante Systemlösungen in höchster Qualität für das Kleben und Haften von Böden und Parkett.

Weiterführende Informationen rund um unsere Produkte, unter anderem zum Emissionsverhalten, Prüfsiegel und Zertifizierungen, Produkteigenschaften, Verarbeitungshinweise, sowie Anwendungsbeispiele und Angaben zum Arbeits- und Umweltschutz und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt bzw. dem Sicherheitsdatenblatt und den Prüfzeugnissen auf www.uzin.de/produkte.

UZIN ist eine Marke der Uzin Utz Gruppe. Uzin Utz Aktiengesellschaft | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Postfach 40 80 | D-89030 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110 | E-Mail info@uzin-utz.com