

amtico
makes it
possible

UZIN Klebstoffempfehlungen für Amtico-Bodenbeläge

BELAGSTYP	BELAGSNAME	UZIN KLEBSTOFFE TKB-ZAHNUNG	UZIN switchTec
PVC-Designbeläge	Amtico Access	UZIN KE 66 A 2 UZIN KE 2000 S A 2 UZIN KR 430 A 2 Fixierung: UZIN U 2100 Rolle	Sigan Elements/ Sigan Elements Plus
	Amtico First Amtico Signature Amtico Spacia	UZIN KE 66 A 2 UZIN KE 2000 S A 2 UZIN KR 430 A 2	Sigan 1 / 2 Sigan Elements/ Sigan Elements Plus
PVC-Designbeläge mit PO-Schaumrücken	Amtico Spacia Acoustic Amtico Signature Acoustic	UZIN KE 66 A 2 UZIN KE 2000 S A 2 UZIN KR 430 A 2	Sigan 1 / 2
PVC-Designbeläge mit Rutschhemmstufe R 10	Amtico Assura	UZIN KE 66 A 2 UZIN KE 2000 S A 2 UZIN KR 430 A 2	Sigan 1 / 2 Sigan Elements/ Sigan Elements Plus
PVC-Designbeläge mit Eignung für den Einsatz in Innenräumen von Schiffen	Amtico Marine	UZIN KE 66 A 2 UZIN KE 2000 S A 2	Sigan 1 / 2

Empfehlungen zur Untergrundvorbereitung siehe nachfolgende Tabelle

UZIN bietet relevante Systemlösungen in höchster Qualität für das Kleben und Haften von Böden und Parkett.

Weiterführende Informationen rund um unsere Produkte, unter anderem zum Emissionsverhalten, Prüfsiegel und Zertifizierungen, Produkteigenschaften, Verarbeitungshinweise, sowie Anwendungsbeispiele und Angaben zum Arbeits- und Umweltschutz und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt bzw. dem Sicherheitsdatenblatt und den Prüfzeugnissen auf www.uzin.de/produkte.

UZIN ist eine Marke der Uzin Utz Gruppe. Uzin Utz Aktiengesellschaft | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Postfach 40 80 | D-89030 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110 | E-Mail info@uzin-utz.com



UZIN Klebstoffempfehlungen für Amtico-Bodenbeläge

BELAGSTYP	BELAGSNAME	UZIN KLEBSTOFFE TKB-ZAHNUNG	UZIN switchTec
Sauberlauffliesen	Amtico Entryway	UZIN KE 2000 S A 2 Fixierung: UZIN U 2100 Rolle	Sigan Elements/ Sigan Elements Plus
Modulare Teppichfliesen mit PVC - Rücken	Amtico Carpets	UZIN KE 2000 S A 1 UZIN KR 430 A 5 UZIN U 2100 I Rolle	Sigan Elements/ Sigan Elements Plus

Empfehlungen zur Untergrundvorbereitung siehe nachfolgende Tabelle

UZIN bietet relevante Systemlösungen in höchster Qualität für das Kleben und Haften von Böden und Parkett.

Weiterführende Informationen rund um unsere Produkte, unter anderem zum Emissionsverhalten, Prüfsiegel und Zertifizierungen, Produkteigenschaften, Verarbeitungshinweise, sowie Anwendungsbeispiele und Angaben zum Arbeits- und Umweltschutz und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt bzw. dem Sicherheitsdatenblatt und den Prüfzeugnissen auf www.uzin.de/produkte.

UZIN ist eine Marke der Uzin Utz Gruppe. Uzin Utz Aktiengesellschaft | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Postfach 40 80 | D-89030 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110 | E-Mail info@uzin-utz.com



UZIN Empfehlungen zur Untergrundvorbereitung für neue Untergründe

UZIN Klebstoffempfehlungen siehe vorherige Tabelle

Spachtelmasse	UZIN NC 170 / UZIN NC 110				UZIN NC 175 / UZIN NC 115	UZIN NC 170 / UZIN NC 110
		Schichtdicke mind. 2mm, bei nicht saugfähigen Untergründen Schichtdicke mind. 3mm, max. Schichtdicke auf Gussasphalten 5mm. Auf UZIN PE 460 + UZIN PE 280: 10mm				Max. Schichtdicke: 5mm
Grundierung	UZIN PE 360		UZIN PE 280	UZIN PE 460 / UZIN PE 280	UZIN PE 414 Turbo / UZIN PE 280	
Bearbeitung des Untergrundes	BEB- und TKB-Merkblätter zur Beurteilung und Vorbereitung von Untergründen beachten				TKB-Merkblatt zur Beurteilung und Vorbereitung von Spanplatten beachten	Herstellangaben beachten
	Anschleifen, absaugen			Kugelstrahlen, absaugen	Überstände abschleifen, Fläche gut säubern und absaugen, Stoßfugen und Schraublöcher mit UZIN NC 880 schließen	
Untergrund	Calciumsulfat (CA) / Calciumsulfatfließestrich (CAF)	Zementestrich (ZE)	Gussasphalt estrich (AS) abgesandet	Vakuumbeton, Beton oder Zementverbundestrich	Neue Span- bzw.OSB-Platten mit Nut / Feder (P4 – P7 bzw. OSB/2-4)	Neue Trockenestrich-Elemente (z.B. Gipsfaserplatte u.ä.)
					Dauertrocken, Elementdicke ≥ 20 mm, bei Holzplatten ≥ 25 mm, sach- und fachgerecht nach Herstellervorgabe installiert	
Max. Restfeuchtigkeit	< 0,5 CM-% (unbeheizt)	< 2,0 CM-% (unbeheizt)	entfällt	< 6 Gew.-%	Entfällt bzw. bei Holzuntergründen – sofern vorhanden – Herstellervorgaben beachten	
	< 0,3 CM-% (beheizt)	< 1,8 CM-% (beheizt)				
Die Einwanderung von Feuchtigkeit in den zu belegenden Untergrund muss ausgeschlossen sein.						

UZIN bietet relevante Systemlösungen in höchster Qualität für das Kleben und Haften von Böden und Parkett.

Weiterführende Informationen rund um unsere Produkte, unter anderem zum Emissionsverhalten, Prüfsiegel und Zertifizierungen, Produkteigenschaften, Verarbeitungshinweise, sowie Anwendungsbeispiele und Angaben zum Arbeits- und Umweltschutz und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt bzw. dem Sicherheitsdatenblatt und den Prüfzeugnissen auf www.uzin.de/produkte.

UZIN ist eine Marke der Uzin Utz Gruppe. Uzin Utz Aktiengesellschaft | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Postfach 40 80 | D-89030 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110 | E-Mail info@uzin-utz.com